

Water Proofing 707

Produktas akmens apsaugai nuo vandens įsigėrimo

Water Proofing 707 – tai apsauginis produktas, tinkantis marmurui ir granitui. Galima naudoti grindims ir kitiems akmens dengimams. Taip pat apsaugo nuo rūdžių dėmių ir pailgina ryškumo trukmę.

Skiriamosios savybės

Water Proofing 707 labai gerai apsaugo nuo vandens sugėrimo ir apriboja arba likviduoja žalingą poveikį dėl vandens prasiskverbimo pro medžiagą lauke (pvz. nuo lietaus), ir viduje (džiūvimas po grindų montavimo). Apsauginis poveikis tęsiasi ilgai (iki 20 metų). Water Proofing 707 neturi poveikio natūraliai akmens spalvai, lieka permatoma. Apdirbtos plytelės nepagelsta ir neatsiranda paviršinių plyšelių nuo saulės spindulių poveikio.

Naudojimas

Akmens paviršius turi būti švarus.

Grindys

- Purkštuvu apdoroti poliruotą akmens paviršių iš apačios į viršų nedideliu produkto kiekiu. Išlyginti švari popieriniu rankšluosčiu.
- Neapdirbtam akmens paviršiui naudoti didesnį chemikalo kiekį.
- Palikti išdžiūti 5 – 6 dienas.

Vertikalūs paviršiai ir kitos detalės

- Apdoroti tokiu pat būdu kaip grindis.
- Dalims, skirtoms vertikaliam montavimui, pritvirtintoms prie sienos cementu arba kalkių skiediniu, Water Proofing 707 gali būti naudojamas tik ant poliruoto paviršiaus purkštuvu ir tolygiai išlygintas teptuku.

Patarimai

- *Plokštes atskirti geriau mažu plastikiniu pleištu (nenaudokite medinio, kartoninio ir pan.);*
- *Prieš montuojant palaukti mažiausiai 1 savaitę nuo paskutinio apdorojimo;*
- *Kad nesusiformuotų tamsių aureolių, naudoti reikiamą produkto kiekį ir tik ant švaraus paviršiaus;*
- *Apdorotas dalis tvirtinti baltais klijais.*

Automatinis panaudojimas: su vaškavimo mašina.

Saugojimas

Laikykite Water Proofing tik originalioje taroje, hermetiškai uždarytoje, tamsioje vietoje. Saugojimo temperatūra: nuo 0°C iki 30°C. Negalima laikyti šaltyje. Atitinkamai saugojant, medžiaga nepraranda savo savybių 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą galima naudoti, bet jos poveikis bus prastesnis.

Išėiga: 20 m²/l.

Darbų sauga

Siekiant apsisaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu. Degus. Vengti patekimo ant odos. Prarijus, gali sukelti rimtą žalą plaučiams.